



# Scotch™ 1617

## Цинковый аэрозоль

### 1. Описание изделия

Аэрозоль Scotch™ 1617 является идеальным средством электролитического цинкования, которое обеспечивает постоянную защиту от ржавчины и коррозии за счет электрохимического сцепления с металлическими поверхностями, на которые он распыляется. Scotch™ 1617 обладает прекрасным сцеплением с черными металлами, устойчив к воздействию погодных условий, ультрафиолетовому излучению, влаге, нагреву до 500°C, к воздействию щелочных растворов и минерального масла. Он является идеальным грунтом для металлоконструкций и соответствует стандартам DIN 50976 (содержание цинка) и DIN 53167 (защита от коррозии).

### 2. Область применения

За счет электрохимического сцепления с металлом обеспечивает длительную защиту от ржавчины и коррозии даже на поврежденных поверхностях. Идеально подходит как защитное покрытие и грунт для открытых участков металлоконструкций. Поврежденные слои цинка легко ремонтируются.

### 3. Типовые характеристики

Цвет	Серый
Емкость	400 мл
Основа	Цинковая пыль
Растворитель	Алифатические и ароматические углеводороды
Газ-вытеснитель	Пропан-бутан
Адгезия	Отличная
Поглощение влаги	Незначительно
Диэлектрическая прочность	Неприменимо

### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Все заявления, техническая информация и рекомендации, относящиеся к изделиям продавца, основаны на информации, считающейся надежной, но ее точность и полнота не гарантируется. Перед использованием изделия пользователь должен определить его пригодность для предполагаемой цели. Пользователь принимает на себя все риски и всю ответственность за такое использование.

Любые заявления или рекомендации продавца, не содержащиеся в настоящей публикации, не имеют силы, за исключением содержащихся в договорах, подписанных уполномоченным должностным лицом продавца. Заявления, содержащиеся в настоящей публикации, заменяют собой все прямые или косвенные гарантии, включая, помимо прочего, косвенные гарантии товарного состояния и пригодности для конкретной цели, которые настоящим прямо отзываются.

ЧТУП "Бимтэк"

223053, Минский р-н, р-н д.Боровая, 1

гл. корпус, к.406

Тел.моб.: +375 44 557 31 10

Тел.гор.: +375 17 237 94-06

Факс: +375 17 237 94 18

эл.почта: Bel.Beamtech@gmail.com

Отвердевание при комнатной температуре	
предварительное:	15 мин
полное:	120 мин
Температурная стабильность	До 500°C
Поверхностное сопротивление	Неприменимо

### 4. Способ применения и требования безопасности

Очистить и обезжирить покрываемую поверхность. Рекомендуется предварительная очистка с помощью Scotch™ 1626 или Scotch™ 1625.

*Не направлять сопло распылителя на тело и в лицо!*

### 5. Подтверждение соответствия

Продукт не является объектом обязательной сертификации в Системе сертификации ГОСТ Р, и предоставление сертификата соответствия не требуется.

На продукт имеется санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.12.249. П. 15899.06.5 от 06.06.05

Scotch™ это зарегистрированная торговая марка компании 3М.

**Страна изготовитель: Германия**

ПРОДАВЕЦ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ИЛИ ЛЮБЫМ ДРУГИМ ЛИЦОМ ПО ЛЮБОЙ ПРАВОВОЙ ТЕОРИИ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕБРЕЖНОСТЬ И СТРОГУЮ ОБЪЕКТИВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ ТРАВМЫ ИЛИ ЗА ЛЮБОЙ ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЛИ ПОНЕСЕННЫЕ ПО ПРИЧИНЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮБОГО ИЗ ИЗДЕЛИЙ ПРОДАВЦА.